

60Aシリーズ

60A シリーズは、ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系素材への密着性に優れ、柔軟性のある被膜を形成するインキです。

タイプ

ポリオレフィン系

1 液蒸発乾燥型

用途

無処理ポリエチレン、ポリプロピレン系のフィルムまたはポリエチレン発泡シートに対して、良好な密着性を示します。

特徴

セミグロス（半艶）の仕上がりで、印刷被膜は柔軟性があります。

特に PE 系に対しての密着性に優れます。

希釈溶剤

標準溶剤 T-900

遅乾溶剤 T-910

超遅乾溶剤 T-950

洗浄溶剤

T-907

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

常温 20 30 分

強制 60 乾燥により短縮

その他

- ・ 冬季など気温の低い時に、インキが寒天状に固まるがありますが、性能には影響ありません。湯煎または攪拌により、元の状態に戻してご使用ください。

参考資料 （性能表は弊社での試験値であり、性能を保証するものではありません。）

印刷被膜性能表

試験項目	試験内容	評価
密着性	クロスカットセロテープ剥離	100/100
耐水性	水道水中に 1 週間	異状なし
耐ブロッキング	印刷面と印刷面 60 8 時間 (50g/c m ²)	剥離
スクラッチ性	爪の引っかき	剥離
揉み	手もみ	少し剥離
耐候性	サンシャイン・ウェザ' オメーター 200 時間照射	合格

試験条件

素材 : PP シート /PP・PE 合成紙 /PE フィルム

乾燥 : 自然乾燥 1 週間