

70Bシリーズ

70B シリーズは、EVA シート用として 60A シリーズを改良したインキです。

タイプ

ポリオレフィン系
1 液蒸発乾燥型

用途

EVA シート素材に最適です。

特徴

セミグロス（半艶）の仕上がりです。

希釈溶剤

標準溶剤 T-900
遅乾溶剤 T-910

洗浄溶剤

T-907

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

常温 指触乾燥は 25～40 分
強制 60 乾燥により短縮

その他

- ・冬季など気温の低い時に、インキが寒天状に固まるがありますが、性能には影響ありません。湯煎または攪拌により、元の状態に戻してご使用ください。

参考資料 （性能表は弊社での試験値であり、性能を保証するものではありません。）

印刷被膜性能表

試験項目	試験内容	評価
密着性	クロスカットセロテープ剥離	100/100
耐熱性	80 中に 24 時間	異常なし
耐水性	水道水中に 24 時間	異常なし
耐湿性	60 90%RH 中に 48 時間	異常なし
耐磨耗性	乾いた布で往復摩耗 100 回 (500g/c m ²)	異常なし
耐メタノール摩耗性	漬した布で往復摩耗 100 回 (500g/c m ²)	異常なし
耐ブロッキング	素材と印刷面 40 24 時間 (50g/c m ²)	異常なし
	印刷面と印刷面 40 24 時間 (50g/c m ²)	異常なし
移行性	素材で往復摩耗 50 回 (500g/c m ²)	異常なし

試験条件

インキ : 70B 120 ホワイト /510 アメリカンレッド /710 ブラック
素材 : EVA シート
スクリーン : テトロン 250 メッシュ
乾燥 : 自然乾燥 1 週間