

SG590シリーズ

SG590 シリーズはポリエステル用のインキで、柔軟性に優れています。

タイプ

ポリエステル系

1 液蒸発乾燥型

用途

ルミラー、テترون等、ポリエステルフィルムへの印刷に適しています。

特徴

平滑性に優れ、グロス（艶あり）の仕上がりになります。

柔軟性に優れています。

希釈溶剤

標準溶剤 T-976

遅乾溶剤 T-974

超遅乾溶剤 T-980

洗浄溶剤

T-903

印刷

スクリーンメッシュ テترونまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

常温 指触乾燥は 25 60 分

強制 60 乾燥により短縮

その他

- ・ 補強剤 D を SG590 インキに対して 10%添加（重量比）して 2 液型として使用することで、密着性が向上します。混合したインキは常温約 4 時間でゲル化が始まりますので、ご使用分のみ添加するようにしてください。